

AR Astar Sotina

Astarlık Kumaşlar



 1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98
Belge-Geçer : +90 212 537 08 46
E-Posta : support@ariteksinfo.com
Web : www.ariteks.net




Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.



İÇERİK

1

ArAstar

60 gr/m2, %100 Poliester, 1/1 bezayađı dokuma kumaş

4-5

2

ArSotina

140 gr/m2, %100 Poliester, 1/1 bezayađı dokuma kumaş

6-7



60 gr/m2, %100 Poliester,
1/1 bezayağı dokuma kumaş



Örnek



ArAstar - 5652 Gri



ArAstar - 5649 Lacivert



ArAstar - 5461 Siyah



ArAstar - 5461 Beyaz



Tanım

ArAstar , %100 poliester astarlık tafeta kumaştır. Kıyafetlerde iç astar olarak kullanılır. ArAstar en ucuz dokuma kumaştır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester	EN ISO 2076
İplik	75 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	60 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1500 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 500N ; Atkı > 400N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 20N ; Atkı > 15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslıđı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslıđı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslıđı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslıđı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslıđı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslıđı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	4,0 - 7,5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Astarlık	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001



140 gr/m2, %100 Poliester,
1/1 bezayađı dokuma kumaş



Örnek



ArSotina - 5909 Siyah



ArAstar - 5911 Lacivert

ArSotina - 5912
Yüksek Görünür Yeşil

ArSotina - 5913

Yüksek Görünür Turuncu



Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArSotina , %100 Poliester iç astarlık sotina kumaştır. ArSotina diğer ince astarlara göre daha dayanıklıdır.













Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester	EN ISO 2076
İplik	75 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	140 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1500 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 800N ; Atkı > 800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 30N ; Atkı > 25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	4,0 - 7,5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama Kalite Yönetimi	Astarlık Var	ISO 9001

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR İNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR EV TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR TIP TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR SPOR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR JEOLOJİ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR AMBALAJ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR GIYİM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR TARIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR ÇEVRE	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR MAKİNA

Aritekks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210. Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@aritekksinfo.com
Web: www.aritekks.net