

ArDura²


Dokuma PA.6.6 Kumaşlar

Polis ve Motorsiklet
Sürücü Kıyafetleri,
Bomba İmha ve Teknik Askeri
Uygulamalar İçin



EN 14116

Alev
Almaz



EN 343

Yağmur
Koruma



Antibacterial

Antibakteriyel



EN 4920

Su ve Yağ
İtici



1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@aritekinfo.com

Web : www.aritek.net



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	ArDura 500 C 215gr/m2,%100 Pa 6.6, Su İtici,Antibakteriyel,Dokuma Kumaş	 	4-5
2	ArDura 500 C Neo 215gr/m2,100% Pa 6.6, Su itici,Antibakteriyel,Yüksek Görünür Dokuma Kumaş	  	6-7
3	ArDura 500 C Rb 215gr/m2,%100 Pa 6.6,Su itici,Antibakteriyel,Ripstop Dokuma Kumaş	 	8-9
4	ArDura 500 Kirik Dimi 215gr/m2,%100 Pa 6.6, Su İtici,Antibakteriyel,Kirik Dimi Dokuma Kumaş	 	10-11
5	ArDura 500 FR 240gr/m2, %95 Pa 6.6 %5Pu,Su itici,Antibakteriyel, Su Geçirmez, Alev Almaz,Dokuma Kumaş	   	12-13
6	ArDura 1000 C 300gr/m2,100% Pa 6.6,Su itici,Antibakteriyel,Dokuma Kumaş	 	14-15
7	ArDura 1000 C Rb 300gr/m2,100% Pa 6.6,Su itici,Antibakteriyel,Ripstop Dokuma Kumaş	 	16-17
8	ArDura 1000 Kirik Dimi 300gr/m2,100% Pa 6.6,Su itici,Antibakteriyel,Kirik Dimi Dokuma Kumaş	 	18-19
9	ArDura 1000 FR 350gr/m2,%95 Pa 6.6 %5Pu,Su itici,Antibacterial, Su Geçirmez,Alev Almaz Dokuma Kumaş	   	20-21
9	ArGiyim Dura 245gr/m2,%50 Pa 6.6 %50 Pamuk,Su İtici,Antibakteriyel Dokuma Kumaş	  	22-23



215 gr/m2, %100 Pa 6.6,
Su İtici, Antibakteriyel,
Dokuma Kumaş



Örnek



ArDura 500 C - 5793
Gri



ArDura 500 C - 5796
Açık Kahverengi



ArDura 500 C - 5916
Lacivert



ArDura 500 C - 5794
Yeşil



ArDura 500 C - 5797
Açık Bej



ArDura 500 C - 5799
Siyah



ArDura 500 C - 5795
Askeri Yeşil



ArDura 500 C - 5798
Kum Kahverengi



Tanım

ArDura 500 C düşük gramajlı, %100 pa6.6 yüksek mukavemetli dokuma kumaştır. İş elbisesinde dizlik, motorsiklet kıyafeti yapımında, askeri teçhizat üretiminde kullanılabilir. Yüksek mukavemeti sayesinde polis kuvvetlerine ek koruma sağlar. Kumaş su ve yağ itici özelliktedir. Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında oluşan ter kokusunu yok eder.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	500 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	215 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 2500N ; Atkı > 2000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 150N ; Atkı > 120N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	6+	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Polis, Motorsiklet Kıyafeti	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149



215 gr/m2, 100% Pa 6.6,
Su itici, Antibakteriyel,
Yüksek Görünür,
Dokuma Kumaş



Örnek



ArDura 500 C Neo - 5790
Yüksek Görünür Sarı



ArDura 500 C Neo - 5791
Yüksek Görünür Turuncu



ArDura 500 C Neo - 5792
Yüksek Görünür Kırmızı



Tanım

ArDura 500 C Neo düşük gramajlı, %100 pa6.6 yüksek mukavemetli floresan renklerde dokuma kumaşdır. İş elbisesinde dizlik, motorsiklet kıyafeti yapımında, janadarma kıyafetlerinin üretiminde kullanılabilir. Yüksek mukavemeti sayesinde polis kuvvetlerine ek koruma sağlar. Kumaş su ve yağ itici özelliktedir. Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında oluşan ter kokusunu yok eder. En 20471 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	500 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	215 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 2500N ; Atkı > 2000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 150N ; Atkı > 120N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	6+	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Polis, Motorsiklet Kıyafeti	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149
Yüksek Görünür	Var	EN 20471



215 gr/m2, %100 Pa 6.6,
Su itici, Antibakteriyel,
Ripstop Dokuma Kumaş



Örnek



**ArDura 500 C Rb - 5800
Kum Kahverengi****ArDura 500 C Rb - 5801
Siyah**

Tanım

ArDura 500 C Rb düşük gramajlı, %100 pa6.6 yüksek mukavemetli ripstop dokuma kumaştır. İş elbisesinde dizlik, motorsiklet kıyafeti yapımında, askeri teçhizat üretiminde kullanılabilir. Yüksek mukavemeti sayesinde polis kuvvetlerine ek koruma sağlar. Kumaş su ve yağ itici özelliktedir. Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında oluşan ter kokusunu yok eder. Ripstop yapısı sayesinde yırtılmaya karşı ekstra dayanım gösterir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	500 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	215 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 2500N ; Atkı > 2000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 170N ; Atkı > 140N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	3-4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	4-7	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Polis Kıyafeti	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149




215 gr/m2, %100 Pa 6.6,
Su İtici, Antibakteriyel,
Kirik Dimi Dokuma Kumaş



Örnek



ArDura 500 Kirik Dimi - 5839**Siyah****Tanım**

ArDura 500 Kirik dimi düşük gramajlı, %100 pa6.6 yüksek mukavemetli kirik dimi dokuma kumaşdır. İş elbisesinde dizlik, motosiklet kıyafeti yapımında, askeri teçhizat üretiminde kullanılabilir. Yüksek mukavemeti sayesinde polis kuvvetlerine ek koruma sağlar.Kumaş su ve yağ itici özelliktedir.Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında oluşan ter kokusunu yok eder. Kirik dimi yapısı sayesinden kullanıcıya üstün giyim konforu sağlar.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	500 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	215 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 2500N ; Atkı > 2000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 150N ; Atkı > 120N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	6+	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Jandarma Kıyafetleri	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149



240 gr/m2, %95 Pa 6.6 %5Pu,
Su itici, Antibakteriyel,
Su Geçirmez, Alev Almaz,
Dokuma Kumaş



Örnek



ArDura 500 FR - 5869
Siyah



Tanım

ArDura 500 Fr düşük gramajlı, %95 pa6.6 %5 Pu yüksek mukavemetli dokuma kumaştır. İş elbisesinde dizlik, motorsiklet kıyafeti yapımında, askeri teçhizat üretiminde kullanılabilir. Yüksek mukavemeti sayesinde polis kuvvetlerine ek koruma sağlar. Kumaş su ve yağ itici özelliktedir. Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında oluşan ter kokusunu yok eder. Kumaşın arkası alev almaz poliüretan kaplıdır. İtfaiye kıyafetlerinde dizlik ve omuz takviyesi olarak kullanıma uygundur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	95% Poliamid 6.6 (PA 6.6) 5% Poliüretan (PU)	EN ISO 2076
İplik	500 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	240 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 2500N ; Atkı > 2000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 150N ; Atkı > 120N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	6+	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İtfaiye Dizlikleri	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149
Alev Almaz	Var	EN 14116
Su Geçirmez	Var	EN 343



300 gr/m2, 100% Pa 6.6,
Su itici, Antibakteriyel,
Dokuma Kumaş



Örnek



ArDura 1000 C - 5874
GriArDura 1000 C - 5873
Siyah

Tanım

ArDura 1000 C ağır gramajlı %100 poliamid 6.6 dokuma kumaştır. Askeri ekipman üretiminde tercih edilir. Yüksek mukavemetli poliamid 6.6 lifler sayesinde askeri ve polis çantalarında yırtılma ve delinmeye karşı ekstra koruma sağlar.

Kumaşın her iki yüzünde su ve yağ itici işlevdedir. Yüksek sürtünme ve aşınma dayanımı gerektiren durumlarda tercih edilir.

Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında ıslanmadan dolayı oluşan küf kokusunu yok eder.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	1000 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	300 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 2500N ; Atkı > 2000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 250N ; Atkı > 200N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	6+	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Askeri Çanta	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149



300 gr/m2, 100% Pa 6.6,
Su itici, Antibakteriyel,
Ripstop Dokuma Kumaş



Örnek



ArDura 1000 C Rb - 5872
Kum Kahverengi



ArDura 1000 C Rb - 5871
Siyah



Tanım

ArDura 1000 C Rb ağır gramajlı %100 poliamid 6.6 ripstop dokuma kumaşdır. Askeri ekipman üretiminde tercih edilir. Yüksek mukavemetli poliamid 6.6 lifler sayesinde askeri ve polis çantalarında yırtılma ve delinmeye karşı ekstra koruma sağlar. Kumaşın her iki yüzünde su ve yağ itici işlevdedir. Yüksek sürtünme ve aşınma dayanımı gerektiren durumlarda tercih edilir. Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında ıslanmadan dolayı oluşan küf kokusunu yok eder.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	1000 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	300 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 3000N ; Atkı > 2500N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 300N ; Atkı > 250N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	6+	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Askeri Çanta	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149



300 gr/m2, 100% Pa 6.6,
Su itici, Antibakteriyel,
Kirik Dimi Dokuma Kumaş



Örnek



ArDura 1000 Kirik Dimi - 5868**Siyah****Tanım**

ArDura 1000 Kirik Dimi ağır gramajlı %100 poliamid 6.6 kirik dimi dokuma kumaştır. Askeri ekipman üretiminde tercih edilir. Yüksek mukavemetli poliamid 6.6 lifler sayesinde askeri ve polis çantalarında yırtılma ve delinmeye karşı ekstra koruma sağlar. Kumaşın her iki yüzünde su ve yağ itici işlevdedir. Yüksek sürtünme ve aşınma dayanımı gerektiren durumlarda tercih edilir. Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında ıslanmadan dolayı oluşan küf kokusunu yok eder. Kirik dimi dokuma cinsi kullanıcıya ekstra taşıma konforu sağlar.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliamid 6.6 (PA 6.6)	EN ISO 2076
İplik	1000 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	300 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 3000N ; Atkı > 2500N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 250N ; Atkı > 200N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	6+	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Askeri Çanta	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149



350 gr/m2, %95 Pa 6.6 %5Pu,
Su itici, Antibakteriyel,
Su Geçirmez, Alev Almaz,
Dokuma Kumaş



Örnek



ArDura 1000 FR - 5870
Siyah



Tanım

ArDura 1000 Fr ağır gramajlı, %95 pa6.6 %5 Pu yüksek mukavemetli dokuma kumaştır. İş elbisesinde dizlik, motorsiklet kıyafeti yapımında, askeri teçhizat üretiminde kullanılabilir. Yüksek mukavemeti sayesinde polis kuvvetlerine ek koruma sağlar. Kumaş su ve yağ itici özelliktedir. Antibakteriyel işlevi sayesinde operasyonlar sırasında oluşan ter kokusunu yok eder. Kumaşın arkası alev almaz poliüretan kaplıdır. İtfaiye kıyafetlerinde dizlik ve omuz takviyesi olarak kullanıma uygundur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	95% Poliamid 6.6 (PA 6.6) 5% Poliüretan (PU)	EN ISO 2076
İplik	1000 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	350 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 3000N ; Atkı > 2500N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 250N ; Atkı > 200N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	6+	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İtfaiye Çantası	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149
Alev Almaz	Var	EN 14116
Su Geçirmez	Var	EN 343



245 gr/m2, %50 Pa 6.6
%50 Pamuk, Su İtici,
Antibakteriyel, Dokuma Kumaş



Örnek



ArGiyim Dura - 5842
Yüksek Görünür Sarı



ArGiyim Dura - 5843
Yüksek Görünür Turuncu



ArGiyim Dura - 5844
Yüksek Görünür Kırmızı



ArGiyim Dura - 5845
Lacivert



ArGiyim Dura - 5846
Black



Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArGiyim Dura %50 poliamid 6.6 %50 pamuk içerikli denim yüksek görünür polis, jandarma, çok ağır iş koşullarına uygun kumaştır. Ayrıca floresan renkli motorbisiklet kıyafetlerinde de kullanılabilir. Kumaşın ön yüzü tamamen yüksek mukavemetli pa6.6 liflerinden oluşmuştur ve kolluk kuvvetleri extra koruma sağlar. Kumaşın iç yüzü ise pamukludur ve kullanım rahatlığı sağlar. Kumaş su ve yağ itici özelliktedir. Yüksek dayanım ve ağır çalışma şartları gerektiren ortamlarda kullanılır. Antibakteriyel işlevi sayesinde çalışma sırasında oluşan ter kokusunu yok eder. EN 20471 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	50% Poliamid 6.6 (PA 6.6) 50% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	500 Denier + 8/1 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü > 1500N ; Atkı > 1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü > 80N ; Atkı > 40N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtünme Dayanımı	@50000	EN ISO 12947-2
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	3-4	EN ISO 105 B02
Hava Şartları Haslığı	3	EN ISO 105 B04
Alerjik Boyalar	Yok	EN ISO 14362-1
pH	4-7	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Ağır İş Pantolonu	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Sprey Testi	ISO 5	EN ISO 24920
Antibakteriyel	99,99 %	ASTM E2149
Yüksek Görünür	Var	EN 20471

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	İNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	EV TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TIP TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	SPORT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	JEOLJİ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	AMBALAJ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	GIYİM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TARIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ÇEVRE	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	MAKİNA

Arteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net