

ArWoWear

C H E M I C A L P R O S E R I E S

Kimyasallara Dayanımlı Vat Boyalı İş Elbisesi Kumaşları



Kimyasal
Dayanımlı



1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98
Belge-Geçer : +90 212 537 08 46
E-Posta : support@ariteksinfo.com
Web : www.ariteks.net



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	ArWoWear T2 Chem Pro		4-5
	260 gr/m ² , %100 Pamuk, VAT Boyalı, Kimyasallara Dayanımlı, 3/1S Gabardin Kumaş		
2	ArWoWear T4 Chem Pro		6-7
	200 gr/m ² , %65 Poliester %35 Pamuk, VAT Boyalı, Kimyasallara Dayanımlı, 2/1S Gabardin Kumaş		
3	ArWoWear T5 Chem Pro		8-9
	245 gr/m ² , %65 Poliester %35 Pamuk, VAT Boyalı, Kimyasallara Dayanımlı, 3/1S Gabardin Kumaş		
4	ArWoWear T6 Chem Pro		10-11
	200 gr/m ² , %60 Pamuk %40 Polyester, VAT Boyalı, Kimyasallara Dayanımlı, 2/1S Gabardin Kumaş		
5	ArWoWear T7 Chem Pro		12-13
	245 gr/m ² , %60 Pamuk %40 Polyester, VAT Boyalı, Kimyasallara Dayanımlı, 3/1S Gabardin Kumaş		
6	ArWoWear T11 Chem Pro		14-15
	360 gr/m ² , %100 Pamuk, VAT Boyalı, Kimyasallara Dayanımlı, 3/1S Gabardin Kumaş		



260 gr/m², 100% Pamuk,
VAT Boyalı, Kimyasal Dayanımlı
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T2 Chem Pro -
4271 TuruncuArWoWear T2 Chem Pro -
4272 Koyu YeşilArWoWear T2 Chem Pro -
4273 KırmızıArWoWear T2 Chem Pro -
4275 Koyu MaviArWoWear T2 Chem Pro -
4276 SiyahArWoWear T2 Chem Pro -
4291 LacivertArWoWear T2 Chem Pro -
4293 Gri

Tanım

ArWOWear T2 Chem Pro, 260 gr/m² birim ağırlıkta, vat boyalı, endüstriyel kimyasallara dayanıklı iş elbisesi kumaşdır. İç ortamda kullanımına uygundur.

Su ve kir itici özelliktedir. (TS EN ISO 14419).

Birçok endüstriyel kimyasallara dayanıklıdır. (EN ISO 13034)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:14/1Ne; Atkı:14/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	260 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Kimyasal Dayanım	Var	EN ISO 13034




200 gr/m², 65% Poliester,
%35 Pamuk, VAT Boyalı,
Kimyasal Dayanımlı,
2/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T4 Chem Pro -
4663 TuruncuArWoWear T4 Chem Pro -
4664 Koyu YeşilArWoWear T4 Chem Pro -
4665 KırmızıArWoWear T4 Chem Pro -
4667 Koyu MaviArWoWear T4 Chem Pro -
4668 SiyahArWoWear T4 Chem Pro -
4669 LacivertArWoWear T4 Chem Pro -
4671 Gri

Tanım

ArWOWear T4 Chem Pro, %65 Poliester %35 Pamuk, 200 gr/m² birim ağırlıkta, vat boyalı, endüstriyel kimyasallara dayanıklı iş elbisesi kumaşdır. Dış ortam yaz şartlarında kullanımına uygundur.

Su ve kir itici özelliktedir. (TS EN ISO 14419).

Birçok endüstriyel kimyasallara dayanıklıdır. (EN ISO 13034)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	65% Poliester (PES) 35% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözücü:20/1Ne; Atkı:20/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	200 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözücü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözücü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Kimyasal Dayanım	Var	EN ISO 13034



245 gr/m², 65% .Poliester,
%35 Pamuk,VAT Boyalı,
Kimyasal Dayanımlı,
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T5 Chem Pro -
4679 TuruncuArWoWear T5 Chem Pro -
4680 Koyu YeşilArWoWear T5 Chem Pro -
4681 KırmızıArWoWear T5 Chem Pro -
4683 Koyu MaviArWoWear T5 Chem Pro -
4684 SiyahArWoWear T5 Chem Pro -
4685 LacivertArWoWear T5 Chem Pro -
4687 Gri

Tanım

ArWOWear T5 Chem Pro, %65 Poliester %35 Pamuk, 245 gr/m² birim ağırlıkta, vat boyalı, endüstriyel kimyasallara dayanıklı iş elbisesi kumaşdır. Dış ortam, zor yaz şartlarında kullanımına uygundur.

Su ve kir itici özelliktedir. (TS EN ISO 14419).

Birçok endüstriyel kimyasallara dayanıklıdır.(EN ISO 13034)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	65% Poliester (PES) 35% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözücü: 14/1Ne; Atkı: 14/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözücü>1000N; Atkı>800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözücü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Kimyasal Dayanım	Var	EN ISO 13034



200 gr/m², 60% Pamuk,
%40 Poliester, VAT Boyalı,
Kimyasal Dayanımlı,
2/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T6 Chem Pro -
4695 TuruncuArWoWear T6 Chem Pro -
4696 Koyu YeşilArWoWear T6 Chem Pro -
4697 KırmızıArWoWear T6 Chem Pro -
4699 Koyu MaviArWoWear T6 Chem Pro -
4700 SiyahArWoWear T6 Chem Pro -
4701 LacivertArWoWear T6 Chem Pro -
4703 Gri

Tanım

ArWOWear T6 Chem Pro, %60 Pamuk %40 Poliester ,200 gr/m'2 birim ağırlıkta, vat boyalı, endüstriyel kimyasallara dayanıklı iş elbisesi kumaşıdır. Dış ortam yaz şartlarında kullanımına uygundur.

Su ve kir itici özelliğindedir. (TS EN ISO 14419).

Birçok endüstriyel kimyasala dayanıklıdır.(EN ISO 13034)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	60% Pamuk(CO) 40% Poliester (PES)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:20/1Ne; Atkı:20/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	200 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Kimyasal Dayanım	Var	EN ISO 13034



245 gr/m², 60% Pamuk,
%40 Poliester, VAT Boyalı,
Kimyasal Dayanımlı,
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T7 Chem Pro -
4711 TuruncuArWoWear T7 Chem Pro -
4712 Koyu YeşilArWoWear T7 Chem Pro -
4713 KırmızıArWoWear T7 Chem Pro -
4715 Koyu MaviArWoWear T7 Chem Pro -
4716 SiyahArWoWear T7 Chem Pro -
4717 LacivertArWoWear T7 Chem Pro -
4719 Gri

Tanım

ArWOWear T6 Chem Pro, %60 Pamuk %40 Polyester ,245 gr/m² birim ağırlıkta, vat boyalı, endüstriyel kimyasallara dayanıklı iş elbisesi kumaşdır. Dış ortam yaz şartlarında kullanımına uygundur.

Su ve kir itici özelliktedir. (TS EN ISO 14419).

Birçok endüstriyel kimyasala dayanıklıdır.(EN ISO 13034)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	60% Pamuk(CO) 40% Polyester (PES)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:14/1Ne; Atkı:14/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>1000N; Atkı>800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Kimyasal Dayanım	Var	EN ISO 13034



360 gr/m², 100% Pamuk,
VAT Boyalı, Kimyasal Dayanımlı
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T11 Chem Pro -
4282 TuruncuArWoWear T11 Chem Pro -
4283 Koyu YeşilArWoWear T11 Chem Pro -
4284 KırmızıArWoWear T11 Chem Pro -
4286 Koyu MaviArWoWear T11 Chem Pro -
4287 SiyahArWoWear T11 Chem Pro -
4295 LacivertArWoWear T11 Chem Pro -
4297 Gri

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArWoWear T11 Chem Pro, 360 gr/m² birim ağırlıkta, vat boyalı, endüstriyel kimyasallara dayanıklı iş elbisesi kumaşıdır. İç ortamda kullanımına uygundur. Su ve kir itici özelliktedir. (TS EN ISO 14419). Birçok endüstriyel kimyasallara dayanıklıdır.(EN ISO 13034)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözücü:8/1Ne; Atkı:8/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	360 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözücü>1600N; Atkı>1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözücü>30N; Atkı>25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Kimyasal Dayanım	Var	EN ISO 13034



1975

ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 JEOLÖJİ	 AMBALAJ	 GIYİM	 TARIM	 ÇEVRE	 MAKİNA
 SAAT	 EV TEKNİK	 KORUNMA	 TIP TEKNİK	 POR	 ULAŞIM

Arteks Merkez Fabrika

Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net