

ArWoWear

M O D A P R O 2

Modakrilik 3 İplik ve Elastanlı Kumaşlar



EN 11612

Isı ve Alev
Koruma



EN 61482

Elektrik Ark
Koruma



EN 1149-5

Antistatik



EN 13034

Kimyasal
Koruma



ARITEKS

FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

1975

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@ariteksinfo.com

Web : www.ariteks.net



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1

ArWoWear 330 Moda Pro El

330 gr/m2,%58 Modakrilik,%35 Pamuk,%2 Karbon,
%5 Elastan,Kalıcı Alev Almaz,Esnek,Antistatik,3/1S Gabardin Kumaş



4-5

2

Ar3İplik Moda Pro

300 gr/m2,%60 Modakrilik,%38 Pamuk,%2 Karbon,
Kalıcı Alev Almaz,Antistatik, 3 İplik Örme Kumaş



6-7



330 gr/m2, %58 Modakrilik,
%35 Pamuk %2 Karbon,
%5 Elastan, Kalıcı Alev Almaz,
Esnek, Antistatik ,
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



**ArWoWear 330 Moda Pro El -
5891 Yüksek Görünür Sarı**

**ArWoWear 330 Moda Pro El -
5892 Lacivert**


Tanım

%58 Modakrilik %35 Pamuk %2 Karbon %5 Elastan esnek kalıcı alev almaz gabardin kumaştır. ArWoWear 330 Moda Pro El kumaş esnek yapısı ile askeri uygulamalar ve elektrik dağıtım şirketleri kıyafetlerinde kullanıma uygundur. Çok yüksek ışık haslığına sahiptir (4-5). ArWoWear 330 Moda Pro kalıcı alev almaz EN 11612 sertifikalıdır. Antistatik olarak kullanılabilir. EN ISO 1149. Ark patlamalarına dayanıklıdır. (EN 61482 class 1 (4 kA)).

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	58% Modakrilik (MAC) 35% Pamuk (CO) 2% Karbon (CF) 5% Elastan (EI)	EN ISO 2076
İplik	Çözü: 30/2 Ne; Atkı: 30/2 Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	330 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1400 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü > 1000N ; Atkı > 800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü > 25N ; Atkı > 25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3% < Boy < +3%; -3% < En < +3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 11612
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 1149-5
Isı ve Alev Koruma	Var	EN ISO 13034
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 10 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1
Antistatik	Var	EN ISO 20471



300 gr/m2, %60 Modakrilik,
%38 Pamuk %2 Karbon,
Kalıcı Alev Almaz,
Antistatik, 3 İplik Örne Kumaş



Örnek



Ar3İplik Moda Pro - 5782
Yüksek Görünür Sarı

Ar3İplik Moda Pro - 5783
Lacivert

Ar3İplik Moda Pro - 5784
Siyah


Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

%60 modakrilik %38 pamuk %2 karbon içerikli kalıcı alev almaz antistatik 3 iplik kumaştır. Ar3İplik Moda Pro petrol ve gaz dağıtım tanker söforlerinin kıyafetlerine uygundur. Kimyasal dağıtım firmaları ve soğuk bölgelerdeki fabrikalar için de Ar3İplik Moda Pro uygundur. Işık haslıkları son derece yüksektir. (6-7) Ar3İplik Moda Pro kalıcı alev almaz ve EN 11612 sertifikalıdır. Antistatik olarak kullanılabilir. (EN ISO 1149-5)Ark patlamasına uygundur. (EN 61482 class 1 (4 kA)) EN 20471 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	60% Modariklik (MAC) 38% Pamuk (CO) 2% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	40/2 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	300 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1200 kPa(kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	6-7	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Svıt Tişört	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 11612
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Isı ve Alev Koruma	Var	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 7 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1
Ark Koruma	Var	EN ISO 20471



1975

ARITEKS

FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

  J E O L O J İ N Ş A A T	  A M B A L A J E V T E K N İ K	  G İ Y İ M K O R U N M A	  T İ P T E K N İ K	  Ç E V R E S P O R	  M A K İ N A U L A Ş İ M
  J E O L O J İ	  A M B A L A J	  G İ Y İ M	  T A R İ M	  Ç E V R E S	  M A K İ N A

Aritek Merkez Fabrika

Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,

No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey

Tel: +90 282 676 41 90

Belge-Geçer: +90 282 676 46 13

E-Posta: support@aritekinfo.com

Web: www.aritek.net