ArWoWear

STATIC PRO SERIES

Antistatik Gabardin İş Elbisesi Kumaşları

1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98
Belge-Geçer : +90 212 537 08 46
E-Posta : support@ariteksinfo.com
Web : www.ariteks.net

Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1 **ArWoWear | T2 Static Pro** ..... EN 1149-5 4-5
245 gr/m², %99 Pamuk %1 Karbon, 3/1S Antistatik Gabardin Kumaş

2 **ArWoWear | T4 Static Pro** ..... EN 1149-5 6-7
200 gr/m²,%64 Poliester %35 Pamuk 1% Karbon,
2/1S Antistatik Gabardin Kumaş

3 **ArWoWear | T5 Static Pro** ..... EN 1149-5 8-9
245 gr/m²,%64 Poliester %35 Pamuk 1% Karbon,
2/1S Antistatik Gabardin Kumaş

4 **ArWoWear | T11 Static Pro** ..... EN 1149-5 10-11
360 gr/m²,%99 Pamuk %1 Karbon, 3/1S Antistatik Gabardin Kumaş

5 **ArWoWear | T20 Static Pro** ..... EN 1149-5 12-13
260 gr/m²,%79 Pamuk %20 Poliester %1 Karbon, Antistatik,
3/1S Gabardin Kumaş

6 **ArWoWear | T21 Static Pro** ..... EN 1149-5 14-15
330 gr/m²,%79 Pamuk %20 Poliester %1 Karbon, Antistatik,
3/1S Gabardin Kumaş

EN 1149-5

245 gr/m², 99% Pamuk,
%1 Karbon,
3/1S Antistatik Gabardin Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArWoWear
T2 Static Pro - 5183
Beyaz

ArWoWear
T2 Static Pro - 5184
Sarı

ArWoWear
T2 Static Pro - 5185
Turuncu

ArWoWear
T2 Static Pro - 5186
Siyah

ArWoWear
T2 Static Pro - 5187
Lacivert

ArWoWear
T2 Static Pro - 5188
Gri

Tanım

ArWoWear T2 Static Pro 245 gr/m2 birim ağırlıkta gabardin dokunmuş antistatik iş elbisesi kumaşıdır. EN 1149-5 (EN 1149-3) sertifikalıdır. Elektronik endüstrisinde statik elektriklenme problemlerinin çözümüne uygundur. Petrol istasyonları ve özellikle petrol ve gaz sahalarında statik elektriklenmeden kaynaklı patlama risklerini azaltmak için çalışanların antistatik kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giymeleri gerekmektedir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	99% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözgü:14/1Ne; Atkı:14/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±5 gr/m^2	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	2-3	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	3-4	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Antistatik Pantalon	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN 1149-5

EN 1149-5

200 gr/m², 64% Poliester,
%35 Pamuk 1% Karbon,
2/1S Antistatik Gabardin Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArWoWear
T4 Static Pro - 5221
Beyaz

ArWoWear
T4 Static Pro - 5222
Sarı

ArWoWear
T4 Static Pro - 5223
Turuncu

ArWoWear
T4 Static Pro - 5224
Siyah

ArWoWear
T4 Static Pro - 5225
Lacivert

ArWoWear
T4 Static Pro - 5226
Gri

Tanım

ArWoWear T4 Static Pro 200 gr/m2 birim ağırlıkta, dayanıklı gabardin dokunmuş antistatik iş elbisesi kumaşıdır. EN 1149-5 (EN 1149-3) sertifikalıdır. Elektronik endüstrisinde statik elektriklenme problemlerinin çözümüne uygundur. Petrol istasyonları ve özellikle petrol ve gaz sahalarında statik elektriklenmeden kaynaklı patlama risklerini azaltmak için çalışanların antistatik kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giymeleri gerekmektedir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	64% Polyester (PES) 35% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözgü:20/1Ne; Atkı:20/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	200 ±5 gr/m^2	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	2-3	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	3-4	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Antistatik Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN 1149-5

EN 1149-5

245 gr/m², 64% Poliester,
%35 Pamuk 1% Karbon,
3/1S Antistatik Gabardin Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArWoWear
T5 Static Pro - 5227
Beyaz

ArWoWear
T5 Static Pro - 5228
Sarı

ArWoWear
T5 Static Pro - 5229
Turuncu

ArWoWear
T5 Static Pro - 5230
Siyah

ArWoWear
T5 Static Pro - 5231
Lacivert

ArWoWear
T5 Static Pro - 5232
Gri

Tanım

ArWoWear T5 Static Pro, 245 gr/m², dayanıklı antistatik iş kıyafeti gabardin kumaşıdır. EN 1149-5 (EN 1149-3) sertifikasına sahiptir. Elektronik endüstrisinde statik elektriklenme problemlerinin çözümüne uygundur. Petrol istasyonları ve özellikle petrol ve gaz sahalarında statik elektriklenmeden kaynaklı patlama risklerini azaltmak için çalışanların antisatik kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giymeleri gerekmektedir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	64% Polyester (PES) 35% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözgü:14/1Ne; Atkı:14/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±5 gr/m²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü>1000N; Atkı>800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	2-3	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	3-4	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Antistatik Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN 1149-5

EN 1149-5

360 gr/m², 99% Pamuk,
%1 Karbon,
3/1S Antistatik Gabardin Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArWoWear
T11 Static Pro - 5233
Beyaz

ArWoWear
T11 Static Pro - 5234
Sarı

ArWoWear
T11 Static Pro - 5235
Turuncu

ArWoWear
T11 Static Pro - 5236
Siyah

ArWoWear
T11 Static Pro - 5237
Lacivert

ArWoWear
T11 Static Pro - 5238
Gri

Tanım

ArWoWear T11 Static Pro 360 gr/m2 birim ağırlıkta gabardin dokunmuş antistatik iş elbisesi kumaşıdır. Dış mekan, kışlık iş elbisesinde kullanılır. EN 1149-5 (EN 1149-3) sertifikalıdır. Elektronik endüstrisinde statik elektriklenme problemlerinin çözümüne uygundur. Petrol istasyonları ve özellikle petrol ve gaz sahalarında statik elektriklenmeden kaynaklı patlama risklerini azaltmak için çalışanların antisatik kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giymeleri gerekmektedir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	99% Pamuk (CO) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözgü:8/1Ne; Atkı:8/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	360 ±10 gr/m²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü>1600N; Atkı>1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü>30N; Atkı>25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	2-3	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	3-4	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN 1149-5

EN 1149-5

260 gr/m², 79% Pamuk,
%20 Poliester %1 Karbon,
3/1S Antistatik Gabardin Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArWoWear
T20 Static Pro - 5239
Sarı

ArWoWear
T20 Static Pro - 5240
Turuncu

ArWoWear
T20 Static Pro - 5241
Siyah

ArWoWear
T20 Static Pro - 5242
Lacivert

ArWoWear
T20 Static Pro - 5243
Gri

Tanım

ArWoWear T20 Static Pro %79 Pamuk %20 Poliester %1 Karbon içerikli 260 gr/m2 birim ağırlıkta antistatik iş elbisesi kumaşıdır. Arka yüzeyinde karbon iplikler sayesinde antistatik özellik oluşturur. En 1149-5 sertfikalıdır.Elektronik endüstrisinde statik elektriklenme problemlerinin çözümüne uygundur. Petrol istasyonları ve özellikle petrol ve gaz sahalarında statik elektriklenmeden kaynaklı patlama risklerini azaltmak için çalışanların antistatik kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giymeleri gerekmektedir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	79% Pamuk (CO) 20% Poliester (PES) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözgü:30/2Ne; Atkı:30/2Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	260 ±5 gr/m^2	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü>1000N; Atkı>800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	2-3	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	3-4	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Antistatik Pantalon	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN 1149-5

EN 1149-5

330 gr/m², 79% Pamuk,
%20 Poliester %1 Karbon,
3/1S Antistatik Gabardin Kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

ArWoWear
T21 Static Pro - 5244
Sarı

ArWoWear
T21 Static Pro - 5245
Turuncu

ArWoWear
T21 Static Pro - 5246
Siyah

ArWoWear
T21 Static Pro - 5247
Lacivert

ArWoWear
T21 Static Pro - 5248
Gri

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArWoWear T21 Static Pro %79 Pamuk %20 Poliester %1 Karbon içerikli 330 gr/m2 birim ağırlıkta antistatik iş elbisesi kumaşıdır. Arka yüzeyinde karbon iplikler sayesinde antistatik özellik oluşturur. En 1149-5 sertfikalıdır.
Elektronik endüstrisinde statik elektriklenme problemlerinin çözümüne uygundur. Petrol istasyonları ve özellikle petrol ve gaz sahalarında statik elektriklenmeden kaynaklı patlama risklerini azaltmak için çalışanların antistatik kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giymeleri gerekmektedir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	79% Pamuk (CO) 20% Poliester (PES) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözgü:20/2Ne; Atkı:20/2Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	330 ±5 gr/m^2	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü>1200N; Atkı>1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü>25N; Atkı>20N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	2-3	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	3-4	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN 1149-5

1975

ARITEKS

FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Hazır Giyim Kumaşları

Teknik Kumaşlar

İNŞAAT	EV TEKNİK	KORUNMA	TIP TEKNİK	SPOR	ULAŞIM
JEOLOJİ	AMBALAJ	GİYİM	TARIM	ÇEVRE	MAKİNA

Arıteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net