

AramidViscose Knit

Kalıcı Alev Almaz

Aramid Viskon Fr Örme Kumaşlar



**Isı ve Alev
Koruma**



**Elektrik Ark
Koruma**



Antistatik



1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@ariteksinfo.com

Web : www.ariteks.net



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	ArSuprem Aramid Vis 220 gr/m2, %53 Viskon Fr %40 m-Aramid %5 p-Aramid, %2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz, Antistatik Süprem Örne Kumaş	  	4-5
2	ArShirt Aramid Vis 220 gr/m2, %53 Viskon Fr %40 m-Aramid %5 p-Aramid, %2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz, Antistatik Pike Örne Kumaş	  	6-7
3	Ar3iplik Aramid Vis 300 gr/m2, %53 Viskon Fr %40 m-Aramid %5 p-Aramid, %2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz, Antistatik 3 İplik Örne Kumaş	  	8-9



220 gr/m2, %53 Viskon Fr,
%40 m-Aramid %5 p-Aramid,
%2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz,
Antistatik, Süprem Örme Kumaş



Örnek



ArSuprem Aramid Vis - 5861

Lacivert



ArSuprem Aramid Vis - 5864

Gri



Tanım

%53 Viskon Fr %40 m-Aramid %5 p-Aramid %2 Karbon, kalıcı alev almaz antistatik süprem örme kumaştır. ArSuprem Aramid Vis kumaşlar itfaiye ve elektrik çalışanları tarafından kullanılabilir. Yüksek viskon fr içeriği ile çok sıcak ortamlarda kullanmaya uygundur. ArSuprem Aramid Vis kalıcı alev almaz ve EN 11612 sertifikalıdır. Antistatik uygulamalar için uygundur. EN 1149 belgelidir. Ark patlamalarına dayanıklı ve EN 61482 class 1 (4 kA) sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	53% Viskon Fr (CV FR) 40% m-Aramid (m-AR) 5% p-Aramid (p-AR) 2% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	20/1 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1200 kPa(kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tişört	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alev Koruma	Var	EN ISO 11612
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Ark Koruma	Var	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 7 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



220 gr/m2, %53 Viskon Fr,
%40 m-Aramid %5 p-Aramid,
%2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz,
Antistatik, Pike Örme Kumaş



Örnek



ArShirt Aramid Vis - 5860**Lacivert****ArShirt Aramid Vis - 5863****Gri****Tanım**

%53 Viskon Fr %40 m-Aramid %5 p-Aramid %2 Karbon Kalıcı Alev Almaz Pike Örme Kumaştır. ArShirt Aramid Vis kumaşı genelde elektrikçiler ve itfaiye kıyafetlerinde kullanılır. Yüksek viskon fr içeriği ile ter emici özelliğe sahiptir. ArShirt Aramid Vis is kalıcı alev almaz, EN 11612 sertifikalı kumaştır. Antistatik kıyafetlerde kullanılabilir. (EN ISO 1149) Elektrik arklarına karşı dayanıklıdır. (EN 61482 class 1 (4 kA)).

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	53% Viskon Fr (CV FR) 40% m-Aramid (m-AR) 5% p-Aramid (p-AR) 2% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	20/1 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	220 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1200 kPa(kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Tişört	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alev Koruma	Var	EN ISO 11612
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Ark Koruma	Var	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 7 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1



300 gr/m2, %53 Viskon Fr,
%40 m-Aramid %5 p-Aramid,
%2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz,
Antistatik, 3 İplik Örme Kumaş



Örnek



Ar3iplik Aramid Vis - 5859

Lacivert



Ar3iplik Aramid Vis - 5862

Gri



Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

%53 Viskon Fr %40 m-Aramid %5 p-Aramid 2% Karbon içerikli kalıcı alev almaz, antistatik arka yüzü şardonlu 3 iplik kumaştır. Ar3iplik Aramid Vis genelde dış mekan trafo , itfaiye ve haddehane çalışanlarının kıyafetlerine uygundur. Şardonlu 3 iplik yapısı ile soğuk iklim şartlarına uygundur. Ar3iplik Aramid Vis kalıcı alev almaz ve EN 11612 sertifikalıdır. Antistatik özelliğindedir ve EN ISO 1149 sertifikalıdır. Elektrik arklarına karşı dayanıklıdır. (EN 61482 class 1 (4 kA)).

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	53% Viskon Fr (CV FR) 40% m-Aramid (m-AR) 5% p-Aramid (p-AR) 2% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	20/1 Ne Ring	EN ISO 2060
Ağırlık	300 ±20 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1800 ±20 mm	EN ISO 3932
Patlama Mukavemeti	> 1600 kPa(kN/m ²)	EN ISO 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Svetşört	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alev Koruma	Var	EN ISO 11612
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Ark Koruma	Var	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 7 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	İNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	EV TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	M KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TIP TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	POR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	JEOLJİ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	AMBALAJ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	GIYIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TARIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ÇEVRE	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	MAKİNA