

AramidViscose

Kalıcı Alev Almaz
Aramid Viskon Fr
İş Kıyafeti Kumaşları



EN 11612

**Isı ve Alev
Koruma**



EN 61482

**Elektrik Ark
Koruma**



EN 1149-5

Antistatik



EN 13034

**Sıvı Kimyasal
Dayanım**



ARITEKS

FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

1975

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@ariteksinfo.com

Web : www.ariteks.net



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.



İÇERİK

1	Aramid Vis 150	  	4-5
	150 gr/m2, %53 Viskon fr %40 m-Aramid %5 p-Aramid, %2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz, Antistatik, 1/1 Bezayağı Kumaş		
2	Aramid Vis 250	   	6-7
	250 gr/m2, %53 Viskon Fr %40 m-Aramid %5 p-Aramid, %2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz, Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş		



150 gr/m2, %53 Viskon fr,
%40 m-Aramid, %5 p-Aramid,
%2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz,
Antistatik, 1/1 Bezayağı Kumaş



Örnek



Aramid Vis 150 - 5534**Lacivert****Aramid Vis 150 - 5853****Gri****Tanım**

150 gr/m², %53 viskon fr %40 m-Aramid, %5 p-Aramid, %2 Karbon, Aramid viskon fr karışımı iç astar kumaşıdır. Aramid Vis 150, itfaiye, elektrik dağıtım ve gaz ve petrol endüstrisine uygun kıyafetlerin iç astar kumaşıdır. Yüksek viskon oranı ile kumaş giyim konforu ve ter emicilik açısından üstün performans gösterir. Kumaş kalıcı alev almazdır ve EN ISO 11612 sertifikalıdır. Antistatik (EN 1149-5) sertifikalıdır. Kumaş endüstriyel kimyasallara dayanıklıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	53% Viskon Fr (CV FR) 40% m-Aramid (m-AR) 5% p-Aramid (p-AR) 2% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözücü:40/2Ne; Atkı:40/2Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	150 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Warp > 750N; Weft > 600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözücü>40N ; Atkı>30N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz İç Astar	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alev Koruma	Var	EN ISO 11612
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Kimyasal Dayanım	Var	EN ISO 13034



250 gr/m2, %53 Viskon Fr,
%40 m-Aramid %5 p-Aramid,
%2 Karbon, Kalıcı Alev Almaz,
Antistatik, 3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



Aramid Vis 250 - 5854

Lacivert



Aramid Vis 250 - 5855

Gri



Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

Aramid Vis 250, 53% Viskon Fr, %40 m-Aramid, %5 p-Aramid, %2 Karbon içerikli 250 gr/m² gabardin kumaştır. Gaz ve Petrol çalışanları için tasarlanmış ve kalıcı alev almaz özelliğindedir. Viskon fr içeriği ile sıcak bölgelerde dış ortamda çalışmaya uygundur, yüksek ter emicilik işlevine sahiptir. EN ISO 11612 sertifikalıdır. Antistatik (EN 1149-3) özelliğindedir. Elektrik dağıtım şirketlerinin kıyafetlerinde kullanıma uygun ve ark patlamalarına karşı sertifikalıdır. (EN 61482-1-2) Endüstriyel sıvı kimyasallara dayanıklıdır. (EN ISO 13034)

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	53% Viskon Fr (CV FR) 40% m-Aramid (m-AR) 5% p-Aramid (p-AR) 2% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	Çözücü:30/2Ne; Atkı:30/2Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	250 ±10 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözücü > 1200N; Atkı > 1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözücü>60N ; Atkı>50N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B07
pH	4.0-7.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İtfaiye Kıyafetleri	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Isı ve Alev Koruma	Var	EN ISO 11612
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5
Kimyasal Dayanım	Var	EN ISO 13034
Ark Koruma	Class 1 (4kA)	EN ISO 61482-1-2
ATPV	> 8 cal/cm ²	EN ISO 61482-1-1

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR
JEOLJİ İNŞAAT	AMBALAJ EV TEKNİK	KORUNMA	TIP TEKNİK	SPOR	ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR
JEOLJİ	AMBALAJ	GIYIM	TARIM	ÇEVRE	MAKİNA

Arteks Merkez Fabrika

Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,

No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey

Tel: +90 282 676 41 90

Belge-Geçer: +90 282 676 46 13

E-Posta: support@ariteksinfo.com

Web: www.ariteks.net