

ArBayrak



Araba Uyarı Tripodu
Bayraklık Kumaş




Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.





120 gr/m2, %100 Poliester,
Sert Bayraklık Kumaş



Örnek



ArBayrak - 4444**Yüksek Görünür Kırmızı**

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArBayrak, araba üçgen reflektör içinde kullanılan bayraklık kumaştır, floresan rengi sayesinde geniş bir kullanım alanı oluşturur. Sert kaplamalıdır, soğuk hava veya güneş ışığına dayanıklıdır.













Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES)	TS EN ISO 1833
İplik	75/36 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	120 ±5 gr/m ²	TS EN 12127
En	1500 ±20 mm	TS EN 1773
Patlama Mukavemeti	> 1000 kPa (kN/m ²)	TS EN 13938-1
Boyutsal Değişim	-5%< Boy <+5%; -5%< En <+5%	TS EN ISO 5077
Sürtme Dayanımı	@50000	TS EN 530
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C01
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4-5	EN ISO 105 B02
pH	6.2	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama Kalite Yönetimi	Bayraklık Var	ISO 9001

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Arteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net