Arox
Medical Series

Bulaşıcı ajanlardan koruma

1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98
Belge-Geçer : +90 212 537 08 46
E-Posta : support@ariteksinfo.com
Web : www.ariteks.net

Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1 **Arox T0 WR/WP** 4-5
70 gr/m2, %75 Poliester, %25 Poliüretan, Su Geçirmez, 1/1 Bezayağı kumaş

2 **Arox T1 WR/WP** 6-7
120 gr/m2, %75 Poliester, %25 Poliüretan, Su Geçirmez, 1/1 Bezayağı kumaş

EN 13034 EN 343 EN 14126

70 gr/m2, %75 Poliester,
%25 Poliüretan, Su Geçirmez,
1/1 Bezayağı kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

Arox T0 WR/WP - 5934
Beyaz

Tanım

%75 Poliester %25 Poliüretan su geçirmez medikal tulum yapmaya uygun kumaştır. EN 14126 sertfikalıdır.
Arox T0 WR/WP kumaşı medikal örtüler yapmaya uygundur. 60'C'de 20 yıkamaya uygundur. Defalarca kullanıma uygun olduğu için çevresel etki değeri olarak avantaj sağlar.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	75% Poliester (PES) 25% Poliüretan (PU)	EN ISO 2076
İplik	60 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	70 ±5 gr/m²	EN ISO 3081
En	1500 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 500N ; Atkı > 400N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 15N ; Atkı > 10N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	4.0 - 6.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Medikal Tulum	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su İticilik	ISO4	EN ISO 24920
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034
Su Geçirmezlik	Var	EN 343
Bulaşıcı Ajanlar	Var	EN 14126

WATER PROOF

EN 13034 EN 343 EN 14126

120 gr/m2, %75 Poliester,
%25 Poliüretan, Su Geçirmez,
1/1 Bezayağı kumaş

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

Örnek

Arox T1 WR/WP - 5932
Beyaz

Arox T1 WR/WP - 5931
Siyah

Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

%75 Poliester %25 Poliüretan su geçirmez medikal ve izolasyon tulum yapmaya uygun kumaştır. EN 14126 sertfikalıdır. Arox T0 WR/WP kumaşı medikal örtüler yapmaya uygundur. 60'C'de 20 yıkamaya uygundur. Defalarca kullanıma uygun olduğu için çevresel etki değeri olarak avantaj sağlar.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	75% Poliester (PES) 25% Poliüretan (PU)	EN ISO 2076
İplik	75/72 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	120 ±5 gr/m²	EN ISO 3081
En	1500 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 800N ; Atkı > 650N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü > 25N ; Atkı > 20N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	4.0 - 6.5	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Medikal Örtüler	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su İticilik	ISO4	EN ISO 24920
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034
Su Geçirmezlik	Var	EN 343
Bulaşıcı Ajanlar	Var	EN 14126

1975

ARITEKS

FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Hazır Giyim Kumaşları

Teknik Kumaşlar

İNŞAAT	EV TEKNİK	KORUNMA	TIP TEKNİK	SPOR	ULAŞIM
JEOLOJİ	AMBALAJ	GİYİM	TARIM	ÇEVRE	MAKİNA

Arıteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net