

Arox

Yağmurluk , Parka , Tulum için Poliester Dokuma Kumaşlar



Antistatik



Yağmur Koruma



**Su ve Yağ
İtici**



Alev Almaz



Yüksek Görünür



1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@ariteksinfo.com

Web : www.ariteks.net



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	Arox T1 Static Pro 110 gr/m2, %99 Poliester %1 Karbon, Antistatik, 3/2 S Gabardin Kumaş	 	4-5
2	Arox T2 Static Pro 160 gr/m2, %99 Poliester %1 Karbon, Antistatik, 2/1 S Gabardin Kumaş	 	6-7
3	Arox T2 WR 160 gr/m2, %100 Poliester Yüksek Görünür, Kimyasallara Dayanıklı 1/1 Bezayağı Kumaş	 	8-9
4	Arox T4 WR/WP 210 gr/m2, %75 Poliester %25 Poliüretan, Su geçirmez, Nefes alabilir, Yüksek Görünür, 1/1 Bezayağı kumaş	  	10-11
5	Arox T5 Multi 250 gr/m2, %75 Poliester %23 Poliüretan %2 Karbon, Su geçirmez, Nefes alabilir, Yüksek Görünür, Antistatik, Alev Almaz 1/1 Bezayağı Kumaş	    	12-13



110 gr/m2, %99 Poliester,
%1 Karbon, Antistatik,
3/2 S Gabardin Kumaş



Örnek



Arox T1 Static Pro - 5320
Beyaz



Arox T1 Static Pro - 5321
Mavi



Tanım

%99 poliester %1 karbon içerikli 110 gr/m2 birim ağırlıkta antistatik ESD ince gabardin önlük kumaşıdır. Arox T1 Static pro temiz oda kıyafetleri, elektronik endüstrisi çalışanları ve laboratuvar ortamları için tasarlanmıştır. EN ISO 1149-5 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	99% Poliester (PES) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	75/72 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	110 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözgü > 400N ; Atkı > 300N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözgü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Antistatik ESD Önlük	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN ISO 1149
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034



160 gr/m2, %99 Poliester,
%1 Karbon, Antistatik,
2/1 S Gabardin Kumaş



Örnek



Arox T2 Static Pro - 5318
Beyaz



Arox T2 Static Pro - 5319
Mavi



Tanım

%99 poliester %1 karbon içerikli 160 gr/m2 birim ağırlıkta antistatik ESD ince gabardin önlük kumaşdır.
Arox T1 Static pro temizoda kıyafetleri, elektronik endüstrisi çalışanları ve laboratuvar ortamları için tasarlanmıştır.
EN ISO 1149-5 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	99% Poliester (PES) 1% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	300 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	160 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü >900N ; Atkı > 700N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>25N; Atkı>20N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Antistatik ESD Önlük	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Antistatik	Var	EN ISO 1149
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034



160 gr/m2, %100 Poliester,
Yüksek Görünür,
Kimyasallara Dayanıklı,
1/1 Bezayağı Kumaş



Örnek



Arox T2 WR - 5308
Yüksek Görünür Sarı



Arox T2 WR - 5309
Yüksek Görünür Yeşil



Arox T2 WR - 5310
Yüksek Görünür Turuncu



Arox T2 WR - 5311
Yüksek Görünür Kırmızı



Arox T2 WR - 5312
Koyu Kırmızı



Arox T2 WR - 5313
Turkuaz



Arox T2 WR - 5294
Lacivert



Arox T2 WR - 5314
Yeşil



Arox T2 WR - 5315
Gri



Arox T2 WR - 5316
Siyah



Arox T2 WR - 5317
Saks Mavi



Tanım

%100 poliester yüksek görünür, su ve yağ iticili, sıvı kimyasallara dayanımlı oxford dokuma kumaştır.

Arox T2 WR şişme yelek, parka ve astarlık olarak kullanılabilir.

EN ISO 20471 ve EN 13034 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Poliester (PES)	EN ISO 2076
İplik	300 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	160 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü >900N ; Atkı > 700N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>25N; Atkı>20N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Yüksek Görünür Şişme Yelek	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034



210 gr/m2, %75 Poliester ,
%25 Poliüretan, Su geçirmez,
Nefes alabilir, Yüksek Görünür,
1/1 Bezayağı Kumaş



Örnek



Arox T4 WR/WP - 5077
Yüksek Görünür Sarı



Arox T4 WR/WP - 5078
Yüksek Görünür Turuncu



Arox T4 WR/WP - 5079
Yüksek Görünür Kırmızı



Arox T4 WR/WP - 5074
Lacivert



Arox T4 WR/WP - 5076
Siyah



Tanım

%75 poliester %25 Poliüretan kaplı yüksek görünür, su ve yağ iticili, sıvı kimyasallara dayanımlı, nefes alabilir oxford dokuma kumaştır. Arox T4 WR/WP parka ve su geçirmez yeleklerde kullanılabilir. EN ISO 20471, EN 343 ve EN 13034 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	75% Poliester (PES) 25% Poliüretan (PU)	EN ISO 2076
İplik	300 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	210 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü >1000N ; Atkı > 800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>30N; Atkı>25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Parka	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034
Su Geçirmez	Var	EN ISO 343



250 gr/m2, %75 Poliester,
%23 Poliüretan %2 Karbon,
Su geçirmez, Nefes alabilir,
Yüksek Görünür, Antistatik,
Alev Almaz, 1/1 Bezayağı Kumaş



Örnek



Arox T5 Multi - 5080
Yüksek Görünür Sarı



Arox T5 Multi - 5081
Yüksek Görünür Turuncu



Arox T5 Multi - 5082
Yüksek Görünür Kırmızı



Arox T5 Multi - 5083
Lacivert



Arox T5 Multi - 5084
Siyah



Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

%75 poliester %23 Poliüretan %2 Karbon içerikli 250 gr/m² birim ağırlıkta alev almaz, antistatik, yüksek görünür, su ve yağ iticili, sıvı kimyasallara dayanımlı, nefes alabilir oxford dokuma kumaştır. Arox T5 Multi alev almaz parka üretimine uygundur. Petrol ve gaz endüstrisi ve elektrik hat çalışanları için alev almaz antistatik yağmurluk olarak kullanılır. EN ISO 20471, EN 343, EN 1149-5, EN 14116 ve EN 13034 sertifikalıdır.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	75% Poliester (PES) 23% Poliüretan (PU) 2% Karbon (CF)	EN ISO 2076
İplik	300 Denye	EN ISO 2060
Ağırlık	250 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü >1000N ; Atkı > 800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>30N; Atkı>25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4-5	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	4-5	EN ISO 105 N01
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Alev Almaz Yağmurluk	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Yüksek Görünür	Var	EN ISO 20471
Kimyasal Koruma	Var	EN ISO 13034
Su Geçirmez	Var	EN ISO 343
Alev Almaz	Var	EN ISO 14116
Antistatik	Var	EN ISO 1149-5 (EN 1149-3)

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR
JEOLOJİİNŞAAT	AMBALAJEVTEKNİK	GİYİM KORUNMA	TARİMTİPTEKNİK	ÇEVRESPOR	MAKİNAULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Arteks Merkez Fabrika
Adres: Velimese OSB Mah.210.Sokak,
No:9/8 59930, Ergene Tekirdag/Turkey
Tel: +90 282 676 41 90
Belge-Geçer: +90 282 676 46 13
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net