

ArWoWear

S O F T S E R I E S

Gabardin İş Elbisesi Kumaşları



Su ve Yağ
İtici



1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98

Belge-Geçer : +90 212 537 08 46

E-Posta : support@ariteksinfo.com

Web : www.ariteks.net



Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1	ArWoWear T2 Soft 245 gr/m ² , 100% Pamuk, 3/1S Gabardin Kumaş		4-5
2	ArWoWear T4 Soft 200 gr/m ² , 65% Poliester %35 Pamuk, 2/1S Gabardin Kumaş		6-7
3	ArWoWear T5 Soft 245 gr/m ² , 65% Poliester %35 Pamuk, 3/1S Gabardin Kumaş		8-9
4	ArWoWear T6 Soft 200 gr/m ² , 60% Pamuk %40 Poliester, 2/1S Gabardin Kumaş		10-11
5	ArWoWear T7 Soft 245 gr/m ² , 60% Pamuk %40 Poliester, 3/1S Gabardin Kumaş		12-13
6	ArWoWear T11 Soft 390 gr/m ² , 100% Pamuk, 3/1S Gabardin Kumaş		14-15



245 gr/m², 100% Pamuk,
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T2 Soft - 4386
Beyaz



ArWoWear T2 Soft - 4392
Koyu Yeşil



ArWoWear T2 Soft - 4396
Siyah



ArWoWear T2 Soft - 4421
Koyu Lacivert



ArWoWear T2 Soft - 4388
Sarı



ArWoWear T2 Soft - 4393
Kırmızı



ArWoWear T2 Soft - 4397
Lacivert



ArWoWear T2 Soft - 4391
Turuncu



ArWoWear T2 Soft - 4395
Koyu Mavi



ArWoWear T2 Soft - 4399
Gri



Tanım

ArWoWear T2 Soft 245 gr/m² birim ağırlıkta, gabardin, merserizeli iş elbisesi kumaşdır.
ArWoWear T2 serisinin en ekonomik olan versiyonudur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:14/1Ne; Atkı:14/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	2-3	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	3-4	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Tulumu	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su ve Yağ İticilik	4	EN ISO 4920



200 gr/m², 65% Poliester,
%35 Pamuk, 2/1S Gabardin Kumař



Örnek



ArWoWear T4 Soft - 4580
Beyaz



ArWoWear T4 Soft - 4582
Sarı



ArWoWear T4 Soft - 4585
Turuncu



ArWoWear T4 Soft - 4586
Koyu Yeşil



ArWoWear T4 Soft - 4587
Kırmızı



ArWoWear T4 Soft - 4589
Koyu Mavi



ArWoWear T4 Soft - 4590
Siyah



ArWoWear T4 Soft - 4591
Lacivert



ArWoWear T4 Soft - 4593
Gri



ArWoWear T4 Soft - 4597
Koyu Lacivert



Tanım

ArWoWear T4 Soft 200 gr/m² birim ağırlıkta %65 Poliester %35 Pamuk dayanıklı iş elbisesi kumaşdır.
ArWoWear T4 serisinin ekonomik versiyonudur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	65% Poliester (PES); 35% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözü:20/1Ne; Atkı:20/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	200 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	3-4	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su ve Yağ İticilik	4	EN ISO 4920



245 gr/m², 65% Poliester,
%35 Pamuk, 3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T5 Soft - 4598
Beyaz



ArWoWear T5 Soft - 4604
Koyu Yeşil



ArWoWear T5 Soft - 4608
Siyah



ArWoWear T5 Soft - 4615
Koyu Lacivert



ArWoWear T5 Soft - 4600
Sarı



ArWoWear T5 Soft - 4605
Kırmızı



ArWoWear T5 Soft - 4609
Lacivert



ArWoWear T5 Soft - 4603
Turuncu



ArWoWear T5 Soft - 4607
Koyu Mavi



ArWoWear T5 Soft - 4611
Gri



Tanım

ArWoWear T5 Soft 245 gr/m² birim ağırlıkta %65 Poliester %35 Pamuk dayanıklı iş elbisesi kumaşdır.
ArWoWear T5 serisinin ekonomik versiyonudur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	65% Poliester (PES); 35% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözü: 14/1Ne; Atkı: 14/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>1000N; Atkı>800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	3-4	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Tulumu	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su ve Yağ İticilik	4	EN ISO 4920



200 gr/m², 60% Pamuk,
%40 Poliester,
2/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T6 Soft - 4622
Beyaz



ArWoWear T6 Soft - 4624
Sarı



ArWoWear T6 Soft - 4627
Turuncu



ArWoWear T6 Soft - 4628
Koyu Yeşil



ArWoWear T6 Soft - 4629
Kırmızı



ArWoWear T6 Soft - 4631
Koyu Mavi



ArWoWear T6 Soft - 4632
Siyah



ArWoWear T6 Soft - 4633
Lacivert



ArWoWear T6 Soft - 4635
Gri



ArWoWear T6 Soft - 4639
Koyu Lacivert



Tanım

ArWoWear T6 Soft 200 gr/m² birim ağırlıkta %60 Pamuk %40 Poliester dayanıklı ve konforlu iş elbisesi kumaşdır. ArWoWear T6 serisinin ekonomik versiyonudur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	60% Pamuk (CO); 40% Poliester (PES)	EN ISO 2076
İplik	Atkı:20/1Ne; Çözü:20/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	200 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>800N; Atkı>600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	3-4	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Tulumu	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su ve Yağ İticilik	4	EN ISO 4920



245 gr/m², 60% Pamuk,
%40 Poliester,
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T7 Soft - 4640
Beyaz



ArWoWear T7 Soft - 4642
Sarı



ArWoWear T7 Soft - 4645
Turuncu



ArWoWear T7 Soft - 4646
Koyu Yeşil



ArWoWear T7 Soft - 4647
Kırmızı



ArWoWear T7 Soft - 4649
Koyu Mavi



ArWoWear T7 Soft - 4650
Siyah



ArWoWear T7 Soft - 4651
Lacivert



ArWoWear T7 Soft - 4653
Gri



ArWoWear T7 Soft - 4657
Koyu Lacivert



Tanım

ArWoWear T7 Soft 245 gr/m² birim ağırlıkta %60 Pamuk %40 Poliester dayanıklı ve konforlu iş elbisesi kumaşdır. ArWoWear T7 serisinin ekonomik versiyonudur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	60% Pamuk (CO); 40% Poliester (PES)	EN ISO 2076
İplik	Çözü: 14/1Ne; Atkı: 14/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	245 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>1000N; Atkı>800N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>20N; Atkı>15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	3-4	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Tulumu	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su ve Yağ İticilik	4	EN ISO 4920



390 gr/m², 100% Pamuk,
3/1S Gabardin Kumaş



Örnek



ArWoWear T11 Soft - 4402
Beyaz



ArWoWear T11 Soft - 4409
Kırmızı



ArWoWear T11 Soft - 4413
Lacivert



ArWoWear T11 Soft - 4404
Sarı



ArWoWear T11 Soft - 4411
Koyu Mavi



ArWoWear T11 Soft - 4415
Gri



ArWoWear T11 Soft - 4407
Turuncu



ArWoWear T11 Soft - 4412
Siyah



ArWoWear T11 Soft - 4420
Koyu Lacivert



Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArWoWear T11 Soft 390 gr/m² birim ağırlıkta, gabardin, merserizeli iş elbisesi kumaşıdır.
ArWoWear T11 serisinin en ekonomik olan versiyonudur.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Atkı:7/1Ne; Çözü:7/1Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	390 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözü>1600N; Atkı>1000N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözü>30N; Atkı>25N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%; -3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4-5	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	2-3	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4-5	EN ISO 105 C06
Kuru Temizleme Haslığı	4-5	EN ISO 105 D01
Hipoklorit Haslığı	2-3	EN ISO 105 N01
Peroksit Haslığı	3-4	EN ISO 105 N02
Sıcak Pres Haslığı	4-5	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Terli Işık Haslığı	2-3	EN ISO 105 B07
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	İş Elbisesi	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su ve Yağ İticilik	4	EN ISO 4920

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	İNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	EV TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TIP TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	RESPOR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	JEOLJİ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	AMBALAJ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	GIYİM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TARIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ÇEVRE	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	MAKİNA