



ArWoWear **T0 Soft**

 **Medikal giyim ve
gömleklik kumaşlar**

  **Su ve Yağ İtici**





Arıteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Arıteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Arıteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Arıteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1 **ArWoWear T0 Soft**

130 gr/m2, %80 Pamuk %20 Poliester, 2/1S Gabardin Kumaş



4-5



130 gr/m2, %80 Pamuk ,
%20 Poliester,
2/1S gabardin kumaş



Örnek



ArWoWear T0 Soft - 5919
Beyaz



ArWoWear T0 Soft - 5921
Açık Yeşil



ArWoWear T0 Soft - 5920
Açık Mavi



ArWoWear T0 Soft - 5939
Koyu Mavi



Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArWoWear T0 Soft düşük gramajlı 130 gr/m² ağırlıkta %80 pamuk %20 poliester içerikli medikal giyim ve gömleklik üniforma kumaşdır. Yüksek pamuk içeriği ile ultra konfor, %20 poliester oranı ile dayanıklılık ve bakım kolaylığı sunar.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	80% Pamuk (CO) 20% Poliester (PES)	EN ISO 2076
İplik	Çözücü:60/2Ne; Atkı:60/2Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	130 ±5 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1600 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözücü > 800N ; Atkı > 600N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözücü > 20N ; Atkı > 15N	EN ISO 13937-2
Boyutsal Değişim	-3%< Boy <+3%;-3%< En <+3%	EN ISO 5077
Sürtme Haslığı	4	EN ISO 105 X12
Ter Haslığı	4	EN ISO 105 E04
Yıkama Haslığı	4	EN ISO 105 C06
Sıcak Pres Haslığı	4	EN ISO 105 X11
Işık Haslığı	4	EN ISO 105 B02
Tüylene	4 @7000	EN ISO 12945-2
Buruşmazlık Açısı	85'	EN ISO 22313
pH	6.0	EN ISO 3071
Azo Testi	Azo Boyar Madde Yok.	EN ISO 14362-1
Uygulama	Memur Gömleği	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001
Su ve Yağ İticilik	4	EN ISO 4920

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	İNŞAAT	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	EV TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	KORUNMA	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TIP TEKNİK	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	RES P O R	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	JEOLJİ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	AMBALAJ	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	GIYIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	TARIM	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	ÇEVRE	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	MAKİNA